

702 - Mortier de Réparation Esthétique



Gris



Description

Mortier de réparation à base de ciment pour des applications esthétiques non structurales du béton endommagé.

Usages

- Réparation esthétique
- Réparation et lissage des surfaces en béton
- Peut être appliqué comme couche de finition ou sur une première couche de R3 ou R4
- Application horizontale et verticale
- Application interne et externe

Avantages

- + Excellente adhérence
- + S'harmonise avec la couleur du béton
- + Application manuelle

Mise en oeuvre



Étape 1 : Préparation

La surface doit être propre, solide, exempte de peinture ou de toute autre substance susceptible d'affecter l'adhérence.



Étape 2: Application

Humidifier la surface avant l'application. Mélanger le produit manuellement ou à l'aide d'un malaxeur pendant 2 min, laisser reposer pendant 3 minutes, puis remalaxer pendant 1 minute. Appliquer à l'aide d'une truelle sur le support avec l'épaisseur requise (de 5 à 20 mm).



La dernière couche doit être talochée et lissée.

Données Techniques

Résistance à la compression	≥ 25 Mpa
Niveaux d'ions chlorure	≤ 0.05%
Adhérence	≥ 1.5 Mpa
Résistance à la flexion	≥ 6.0 Mpa
Durabilité : résistance à la carbonatation	Aucune exigence
Dmax Granulats	1.1 mm
Classification selon la norme NF EN 1504-3	R2
Rendement approximatif pour 1mm d'épaisseur	1,9 kg/m ²
Couleur	Gris Béton
Aspect	Poudre Grise
Densité Produit Malaxé	1,8 ± 0,05 g/cm ³
Eau de gâchage	de 18 à 25%

Note : ces valeurs sont des résultats d'essais dans des conditions de laboratoire.

Conditionnement

Sac de 25 kg
PaLETTE de 1,6 t (64 sacs)

Stockage

La durée de conservation est de 06 mois dans un endroit sec et ventilé.

