

الجزائر



50kg

# شامل CHAMIL

LAFARGE  
بناء مدن أفضل™



## الإسمنت البورتلاندي بالحجر الجيري NA442 CEM II/B-L 32,5 N

شامل اسمنت رمادي من أجل صنع المحسنة العادية أو  
الإنشائية. موجه لبناء منزلك.

شامل

NA442 CEM II/B-L 32,5 N

شامل اسمنت معتمد، مطابق للمعايير الجزائرية (NA442 - 2013)  
والأوروبية (EN 197-1)



### مزايا المنتج

- اسمنت "الكل في واحد" لبناء منازلكم. فيمكن استخدامه  
لخجاز كافة مراحل التشييد.
- فعال جداً لأعمال البناء : التسوية والتمليس
- زمن تمسك مدروس للاستعمال المريح
- مكون مثالي لتشكيل خليط الملاط المستخدم في  
التشطيب

## التطبيقات الموصى بها



- تشييد المساكن الفردية
- كافة أشغال البناء



## التركيبة المستحسنة

| ماء (لتر) | حصى     | رمل  | إسمنت | تركيبة لخرسانة |
|-----------|---------|------|-------|----------------|
| 25 ل      | X4 + X5 | + X7 | X1    |                |

| ماء (لتر) | رمل خشن | رمل معدل | إسمنت | ملاط لللصق   |
|-----------|---------|----------|-------|--------------|
| 35 ل      | X9      | X6       | X1    |              |
| 35 ل      | X6      | X9       | X1    | ملاط التشطيب |

ملاحظة : دلو واحد = 10 ل



## الخصائص التقنية

| المعيار | زمن التماسك في 20 درجة مئوية (NA 230) |
|---------|---------------------------------------|
| 150±30  | بداية التماسك (دقيقة)                 |
| 250±50  | نهاية التماسك (دقيقة)                 |

| المعيار | التحاليل الكيميائية            |
|---------|--------------------------------|
| 13.0±2  | الفقد بالحرق (%) (NA5042)      |
| 2.5±0.5 | محتوى الكبريتات (SO3) (%)      |
| %5      | محتوى أكسيد المغنيزيوم MgO (%) |
| < 0,1   | محتوى الكلوريد (NA5042) (%)    |

| المعيار | المقاومة للضغط        |
|---------|-----------------------|
| 16.0 ≤  | 7 أيام (ميغاباسكال)   |
| 32.5 ≤  | 28 يوماً (ميغاباسكال) |

| المعيار | البنية المعدنية للكلنcker (وفقاً لبوغ) |
|---------|--|
| 60±3    | (%) C3S                                |
| 8±2     | (%) C3A                                |

| المعيار       | الخصائص الفيزيائية                   |
|---------------|--------------------------------------|
| 27±2.0        | الاتساق الطبيعي (%)                  |
| 4 300 - 5 500 | الصلقل وفقاً لطريقة بلين (NA231)     |
| 1 000 >       | الانكماش بعد 28 يوماً (ميكرومتر/متر) |
| 3.0 ≥         | التمدد (ممليمترا)                    |



## نصائح السلامة

1- أحموا بشرتكم : إرتدوا المعدات المناسبة لطبيعة عملكم : الخوذ، والنظارات، والقفازات، و واقيات الركبة، وأحذية وألبسة السلامة.

2- نقل و تفريغ السلع : إرفعوا الأكياس في وضعية إنحناء الركبتين مع الحفاظ على الظهر مستقيماً.



التعبئة :