

اسمنت لاصق أبيض للخزف و البلاط



جديد



CIMENTS ET MORTIERS D'ALGERIE

اسمنت و مورتية الجزائر
المركز التجاري باب الزوار، النور رقم 2
الطابقين 5 و 6، باب الزوار الجزائر العاصمة- الجزائر
الهاتف: +213 (0) 21 98 54 54
الفاكس: +213 (0) 23 92 42 94
المصنع: المنطقة الصناعية غرب مفتاح. ولاية البلدية
البريد الإلكتروني: dz.commercial-mortiers@lafargeholcim.com



إسمنت لاصق أبيض للخرف و البلاط



ملائم للصلق الأفقي و العمودي،
حجم متوسط و كبير

C1
لصق قوي

يلتصق جيداً مع مختلف أسطح البناء، الخرسانة، الآجور، الكتل الخرسانية، الخرف و البلاط.

T
لصق بدون إنزلاق

مجالات التطبيق




- ✓ لصق البلاط و الأحجار مختلفة النفاذية
- ✓ إستعمال داخلي و خارجي أفقي على أسطح قديمة و جديدة
- ✓ إستعمال داخلي و خارجي عمودي على جدران قديمة و جديدة
- ✗ لا ينصح باستعماله على الأسطح و الأماكن العالية الرطوبة، كالحمام و المسبح

تحضير الأسطح و طريقة الاستعمال

أثناء التنفيذ، احرصوا على إحترام التعليمات التالية :

- يجب أن تكون الأسطح نظيفة، جافة و خالية من أي بقايا زيتية.
- يجب إنتظار التصلب التام للأسطح (بعد 28 يوم)
- لا يطبق هنا الملاط فوق أسطح عالية الرطوبة.
- في الوضعية العمودية لا يجب أن يتجاوز سمكه (5 مم).
- اثناء التنفيذ يجب أن تكون درجة الحرارة بين 5 و 30 درجة مئوية
- يجب أن يتم التطبيق بسمك أقصاه 10 مم



المواصفات

مواصفات المسحوق

اللون	أبيض
الكتلة الحجمية الظاهرة	1.4 غ/سم ³

مواصفات الخلطة

كمية الماء	23% - 25%
الكتلة الحجمية	1.5 - 1.6 غ/سم ³
معدل الحموضة	10-11 محلول إلى 10%
مدة الإستعمال بعد الخلط	من 120 إلى 180 دقيقة على 20°C
أجل التعديل	20 دقيقة

مواصفات المنتج بعد التصلب

الأجل قبل الوصل	2-1 يوم بسمك 4 مم
مقاومة الحرارة	70° / -30°
تصنيف	C1T

إن مزيج الملاط ضروري لنجاح التنفيذ

ضع البلاط و ثبته بدقات خفيفة
أسكب كمية الماء اللازمة لخلط الملاط
إلى غاية الحصول على خليط متجانس
(23% - 25%)



أحرص على ترك وصلات على
الأقل 1.5 ملم.
أترك الملاط يرتاح مدة 5 أو 10
دقائق و بعدها واصل المزج من جديد



أبسط الخليط فوق سطح
بمساعدة مجرفة مسننة
الإستهلاك: 4.5 كلغ / م²
سمك 3 مم (جاف)



توصيات وتعليمات السلامة

- لا تضيف الرمل إلى هذا المنتج.
- تجنب الاحتكاك المباشر مع البشرة.
- تأكد دائما من أن الخلطة فعّالة و متماسكة.

التقديم و التخزين

- اسمنت أبيض لاصق موضوع في كيس 25 كغ فوق لوح تحميل 64 كيس.
- يمكن تخزين الاسمنت الأبيض اللاصق في كيسه الأصلي، بعيدا عن الرطوبة و الضوء مدة 12 شهرا.