

NOUVEAU

CIMENT COLLE BLANC

LAFARGE
لافارج

pour céramique et carreaux



CMA
CIMENTS ET MORTIERS D'ALGERIE

CIMENTS ET MORTIERS D'ALGERIE
Centre commercial Bab Ezzouar, Tour n°02,
Etages 05 & 06, Bab Ezzouar Alger, Algérie
Tél: +213 (0) 21 98 54 54 Fax: +213 (0) 23 92 42 94
Usine: Zone Industrielle Ouest de Meftah, Wilaya de Blida
Mail: dz.commercial-mortiers@lafargeholcim.com

LAFARGE
لافارج

Membre de
LafargeHolcim

WWW.LAFARGE.DZ

LAFARGE
Construire
des villes meilleures™

CIMENT COLLE BLANC POUR CÉRAMIQUE ET CARREAUX

ADAPTÉ AU COLLAGE HORIZONTAL,
VERTICAL, MOYEN ET GRAND FORMAT.



C1
Haute
Adhérence

Adhère parfaitement aux supports en crépi de maçonnerie, béton durci, brique, bloc, céramique et carrelage.

T1 Collage avec ZERO glissement





DOMAINES D'APPLICATION

- ✓ Pose de carrelages et pierres naturelles de toutes porosités.
- ✓ Pose sur sol intérieur et extérieur, support neuf et ancien.
- ✓ Pose sur mur intérieur et extérieur, support neuf et ancien.
- ✗ N'est pas recommandé pour une utilisation en zone très humide, type: piscine, bassin ... etc.

PRÉPARATION DES SUPPORTS ET MODE D'EMPLOI

Lors de la mise en oeuvre, veillez à respecter les consignes suivantes :

- Les supports doivent être propres et secs, exempts de toute trace d'huile. Attendre de préférence le durcissement des supports (après 28 jours)
- En pose verticale l'épaisseur maximale de pose ne doit pas dépasser 10 mm d'épaisseur.
- Lors de son application, la température doit être comprise en 5°C et 30°C
- Il est recommandé d'utiliser ce mortier avec une épaisseur min de 3mm et max de 10mm.



CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES DE LA POUDRE	
COULEUR	BLANCHE
MASSE VOLUMIQUE APPARENTE	1.4 G / CM ³
CARACTÉRISTIQUES DE LA GÂCHÉE	
TAUX DE GÂCHAGE	23-25%
MASSE VOLUMIQUE	1.5-1.6 G/CM ²
PH	10-11 SOLUTION A 10%
DURÉE DE L'UTILISATION DE LA GÂCHÉE	120-180 MINUTES A 20°C
DÉLAI D'ADJUSTABILITÉ	20 MINUTES
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT DURCI	
DÉLAI AVANT JOINTEMENT	1-2 JOURS AVEC UNE ÉPAISSEUR 4 MM
RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE	-30° / 70°
CLASSIFICATION	C1T

Le mélange de votre mortier est essentiel à la réussite de votre mise en œuvre



• Verser la quantité d'eau nécessaire au gâchage de votre mortier jusqu'à obtention d'un mélange parfaitement homogène (23% à 25%).



• Poser vos carreaux et fixer les en tapotant à l'aide d'un maillet.



• Laisser votre mortier reposer 5 à 10 mn et recommencer à mélanger à nouveau.



• Veiller à laisser des joints minimum de 1.5 mm



• Étaler votre mélange sur la surface de pose à l'aide d'une truelle dentée.



• Consommation au m²: 4.5 Kg/3mm (sec) d'épaisseur

Recommandations et consignes de sécurité

- Ne pas rajouter de sable à ce produit.
- Il est recommandé de mélanger ce mortier à l'aide d'un malaxeur électrique.
- Evitez le contact direct avec la peau.
- Vérifiez régulièrement que le produit est toujours actif (au même niveau de prise avant utilisation).
- Lever en pliant les genoux et en gardant le dos droit.

Présentation et stockage

- Le CIMENT COLLE BLANC Lafarge est conditionné en sac 25kg sur palette de 64 sacs.
- Le CIMENT COLLE BLANC Lafarge peut être stocké dans son emballage d'origine, à l'abri de l'humidité et de la lumière durant 12 mois.