

ALGÉRIE



50kg

شامل Chamil

LAFARGE
Construire
des villes meilleures™

Ciment portland au Calcaire

NA442 CEM II/B-L 32,5 N

CHAMIL Ciment gris pour bétons courants et tous travaux de maçonnerie ; destiné à la construction de votre Maison

CHAMIL
NA442 CEM II/B-L 32,5 N

CHAMIL est certifié, conforme à la norme Algérienne (NA442 – 2013) et européenne (EN 197-1)

AVANTAGES PRODUIT



- Un ciment « tout en un » pour construire votre maison : permet de réaliser toutes les étapes de construction
- Un bon comportement pour les travaux de maçonnerie : dressage et talochage
- Un temps de prise étudié pour un usage confortable.
- Un ingrédient idéal pour la composition des mortiers de finition.

LH A member of
LafargeHolcim





















APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Construction de maisons individuelles.
- Tous travaux de maçonnerie.



FORMULATION CONSEILLÉE

	Ciment 	Sable (sec) 0/5 	Gravillons (sec) 8/15mm 15/25mm 	Eau (litres) 
Dosage pour béton	X 1 	+ X7 	+ X5  + X4 	+ 25 L
	Ciment 	Sable Correcteur 0/1mm 	Sable (sec) 0/4mm 	Eau (litres) 
Mortier de briquetage	X 1 	+ X6 	+ X9 	+ 35 L
Mortier de finition	X 1 	+ X9 	+ X6 	+ 35 L

Remarque: un bidon = 10 Litres

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Analyses chimiques

	Valeur
Perte au feu (%) (NA5042)	13.0±2
Teneur en sulfates (SO3) (%)	2.5±0.5
Teneur en oxyde de magnésium MgO (%)	1.7±0.5
Teneur en Chlorures(NA5042) (%)	0.02-0.04

• Composition minéralogique du Clinker (Bogue)

	Valeur
C3S (%)	60±3
C3A (%)	7.5±1

• Propriétés physiques

	Valeur
Consistance Normale (%)	27±2.0
Finesse suivant la méthode de Blaine (cm ² /g) (NA231)	4 300 - 5 500
Retrait à 28 jours (µm/m)	< 1 000
Expansion (mm)	≤ 3.0

• Temps de prise à 20° (NA 230)

	Valeur
Début de prise (min)	150±30
Fin de prise (min)	250±50


• Résistance à la compression

	Valeur
7 jours (MPa)	≥ 16.0
28 jours (MPa)	≥ 32.5

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1- PROTÉGEZ VOTRE PEAU : Portez les équipements adaptés dans vos chantiers: casques, lunettes, gants, genouillères, chaussures et vêtements de sécurité.

2- MANUTENTION : levez le sac en pliant les genoux et en gardant le dos droit.



 A member of
LafargeHolcim

Conditionnement: Sac et vrac

LAFARGE ALGÉRIE

Centre commercial Bab Ezzouar, Tour n°02,
Etages 05 & 06, Bab Ezzouar Alger, Algérie
Tél: + 213 (0) 21 98 54 54
Fax: + 213 (0) 23 92 42 94
www.lafargealgerie.com
dz.satisfaction-clients@lafargeholcim.com
Tél: 021 98 55 55

 **LAFARGE**
لافارج