

الجزائر



50kg

# Mokaouem مقاوم بلاوس Plus



## إسمنت بورتلندي NA 442-CEM I 42,5 N-SR3

مقاومة إسمنت رمادي للخرسانة. مخصص للبناء في الأوساط المشبعة بالعناصر الكيميائية

مقاومة  
NA 442-CEM I 42,5 N-SR3

مقاييس معتمد ومطابق للمعايير الجزائرية (NA 442 v 2013) والأوروبية (EN 197-1)



### مزايا المنتج

- مقاوم إسمنت يتميز بأداء عال يحمي البناء من المؤثرات الكيميائية للبيئة الخارجية.
- يضمن استمرارية أطول للمنشآت الخرسانية.

## التطبيقات الموصى بها



- الخرسانة الانشائية في الأوساط المشبعة بالعناصر الكيميائية
- الأشغال الهيدروليكيّة وخت الأرضية
- الأشغال البحريّة
- البناءات السّميكة



## التركيبة المستحسنة

	ماء (تر)	حصى (الجاف) 15/25mm 8/15mm		رمل (الجاف)		إسمنت 50kg	
25 ل	+	+	+	+ X 1	c25/30	تركيبة للخرسانة	ملاحظة : دلو واحد = 10 ل

هذه التركيبة موصى بها في حالة غياب دراسة مخبرية



## الخصائص التقنية

المعيار	زمن التماسك في 20 درجة مئوية (NA 230)
60 <	بداية التماسك (دقيقة)
400 ≥	نهاية التماسك (دقيقة)

المعيار	التحاليل الكيميائية للمعيار
3 ± 1,8	الفقد بالحرق (%) (NA5042)
2.5 ± 0.5	محتوى الكبريتات (SO3) (%)
0,05 إلى 0,01	محتوى أكسيد المغنيزيوم MgO (%)
0.02-0.09	محتوى الكلوريد (%) (NA5042)

المعيار	المقاومة للضغط
10 ≤	يومان (ميغاباسكال)
42.5 ≤	28 يوماً (ميغاباسكال)

المعيار	المكون المعدني
%3.0>	محتوى ألومينات C3A

المعيار	الخصائص الفيزيائية
28 إلى 25	الاتساق الطبيعي (%)
3800 إلى 3200	الصلق وفقاً لطريقة بلين (NA231)
1000 >	الانكماش بعد 28 يوماً (ميكرومتر/متر)
2,0 ≥	التمدد (مليميتر)
j/g 270>	حرارة التميؤ

هذه القيم معطات لغرض توجيهي و لا تمثل قيمة مطلقة للمعايير



## نصائح السلامة



/

التعبئة :

1- احموا بشرتكم : ارتدوا المعدات المناسبة في الواقع الخاصة بكم : الخوذ، والنظارات، والقفازات، وواقيات الركبة، وأحذية وألبسة السلامة.

2- نقل وتغليف السلع : ارفعوا الأكياس في وضعية انحناء الركبتين مع الحفاظ على الظهر مستقيماً.

