

الجزائر



شامل CHAMIL



الإسمنت البورتلاندي بالحجر الجيري

NA442 CEMII/B-L 32,5 N

شامل اسمنت رمادي من أجل صنع الخرسانة العادية أو
الإنسانية، موجه لبناء منزلك.

شامل

NA442 CEM II/B-L 32,5 N

شامل اسمنت معتمد، مطابق للمعايير الجزائرية (NA442 - 2013) والأوروبية (EN 197-1)



مزايا المنتج

- اسمنت "الكل في واحد" لبناء منازلكم، فيمكن استخدامه لخجاز كافة مراحل التشييد.
- فعال جداً لأعمال البناء : التسوية والتمليس
- زمن تمسك مدروس للاستعمال المريح
- مكون مثالي لتشكيل خليط الملاط المستخدم في التشطيب

التطبيقات الموصى بها



- تشيد المساكن الفردية
- كافة أشغال البناء



التركيبة المستحسنة

ماء (لتر)	حصى	رمل	إسمنت	التركيبة للخرسانة
25 ل	15/25 مم X4	8/15 مم X5	0/5 مم X7	50kg X 1
35 ل	0/4 مم X9	رمel خشن X6	رمel معدل 0/1 مم X6	إسمنت 50kg X 1
35 ل	X6	X9	X9	ملاط اللصق ملاط التشطيب

ملاحظة : دلو واحد = 10 ل



الخصائص التقنية

المعيار	زمن التماسك في 20 درجة مئوية (NA 230)
150±30	بداية التماسك (دقيقة)
250±50	نهاية التماسك (دقيقة)

المعيار	التحاليل الكيميائية
13.0±2	الفقد بالحرق (%) (NA5042)
2.5±0.5	محتوى الكبريتات (%) (SO3)
1.7±0.5	محتوى أكسيد المغزنيوم (%) MgO
0.02-0.04	محتوى الكلوريد (%) (NA5042)

المعيار	المقاومة للضغط
16.0 ≤	7 أيام (ميغاباسكال)
32.5 ≤	28 يوماً (ميغاباسكال)

المعيار	البنية المعدنية للكانcker (وفقاً لبوغ)
60±3	(%) C3S
7.5±1	(%) C3A

المعيار	الخصائص الفيزيائية
27±2.0	الاتساق الطبيعي(%)
4 300 - 5 500	الصلق وفقاً لطريقة بلين (NA231)
1 000 >	الانكماش بعد 28 يوماً (ميكرومتر/متر)
3.0 ≥	التمدد (مليمتر)



نصائح السلامة

1- أحموا بشرتكم : إرتديو المعدات المناسبة لطبيعة عملكم : الخوذ، والنظارات، والقفازات، واقيات الركبة، وأحذية وألبسة السلامة.

2- نقل و تفريغ السلع : إرفعوا الأكياس في وضعية إنحناء الركبتين مع الحفاظ على الظهر مستقيماً.



التعبئة : كيس و عشوائي

لافارج الجزائر
مكتب رقم 02، الطابق 16،
برج جونوفا، الصنوبر البحري، المحمدية، الجزائر.
هاتف: +213 (0) 2198 54 54
+213 (0) 23 92 42 94
فاكس: www.lafargealgerie.com
dz.satisfaction-clients@lafargeholcim.com
هاتف: 021 98 55 55

