

الجزائر

جد يد



# ملكي MALAKI

42,5

50kg



ملكي إسمنت أبيض 42,5

إسمنت بورتلاندي بحجر الكلس

٥٠ NA 442 CEM II/B-L 42,5 N



إسمنت أبيض ملكي 42,5 مثالي للخرسانة البيضاء  
التطبيقات التي تتطلب مواد التبييض و منشآت الفنية

ملكي  
٥٠ NA 442 CEM II/B-L 42,5 N

ملكي إسمنت معتمد. مطابق للمعايير الجزائرية (NA442 - 2013).  
الأوروبية (EN197-1)



مزايا المنتج

- مثالي لأعمال البناء و حشو البلاط
- يسمح بتحقيق عناصر الخرسانة البيضاء  
بمستوى رفيع جيدا
- يعزز مجموعة واسعة من الألوان
- مناسب للمساحات الظاهرة

## التطبيقات الموصى بها



- المنشآت الفنية
- البلاط الحشو
- تشييد المنشآت الفنية الجمالية و العناصر التزيينية
- خرسانة جاهزة بيضاء
- خرسانة المعمارية للواجهات
- خرسانة خام لصب الخرسانة البيضاء و الملونة
- خرسانة تزيينية مموجة، رملية، مصقوله

## التركيبة المستحسنة

	ماء (تر)	حصى (الجاف) 15/25mm 8/15mm		رمل متوسط 0/4 (الجاف)		اسمنت 50kg	
	25 ل	+ X3,5	+ X4,5	+ X6	X 1	50kg	تركيبة للخرسانة C37/30

ملاحظة : دلو واحد = 10 ل

هذه التركيبة قدمت في حالة غياب تركيبة مدروسة و مقدمة من طرف مخبر متخصص.



## الخصائص التقنية

المعيار	زمن التماسك في 20 درجة مئوية (NA 230)
150 ± 40	بداية التماسك (دقيقة)
210 ± 40	نهاية التماسك (دقيقة)

المعيار	التحاليل الكيميائية للمعيار
11,5 ± 1	الفقد بالحرق (%) (NA5042)
2,6 ± 0,6	محظوي الكبريتات (SO3) (%)
2,5 ± 0,8	محظوي أكسيد المغنيزيوم MgO (%)
< 0,1	محظوي الكلوريد (NA5042) (%)

المعيار	المقاومة للضغط
≥ 19	يومان (ميغاباسكال)
≥ 42,5	28 يوماً (ميغاباسكال)

المعيار	البنية المعدنية للكلنكر (وفقاً لبوغ)
54 ± 3	(%) C3S
10 ± 1	(%) C3A

المعيار	الخصائص الفيزيائية
28 ± 2	الاتساق الطبيعي (%)
4500 - 5500	الصلقل وفقاً لطريقة بلين (NA231)
≤ 1 000	الانكماش بعد 28 يوماً (ميكرومتر/متر)
85 ± 2	درجة البياض (Z)

يتم توفير هذه البيانات لأغراض إعلامية فقط وقد تكون عرضة للتغيير اعتماداً على معايير الإنتاج.



## نصائح السلامة

1- احموا بشرتكم : ارتدوا المعدات المناسبة في الواقع الخاصة بكم : الخوذ، والنظارات، والقفازات، وواقيات الركبة، وأحذية وألبسة السلامة.

2- نقل وتغريغ السلع : ارفعوا الأكياس في وضعية انحناء الركبتين مع الحفاظ على الظهر مستقيماً.



التعبئة: كيس و سائب.



## نصائح التخزين

- يحفظ في مكان مغطى
- يحفظ بعيداً عن أشعة الشمس

لأفارج الجزائر  
مكتب رقم 02، الطابق 16،  
برج جونوف، الصنوبر البحري، المحمدية، الجزائر.  
هاتف : +213 (0) 2198 54 54  
فاكس : +213 (0) 23 92 42 94  
[www.lafargealgerie.com](http://www.lafargealgerie.com)  
[dz.satisfaction-clients@lafargeholcim.com](mailto:dz.satisfaction-clients@lafargeholcim.com)  
هاتف : 021 98 55 55  
أفريل 2019

